

INFORME DE RESULTADOS N°

LE-2022-125

FECHA:

2022-02-18

INFORMACIÓN GENERAL

N° SOLICITUD DE TRABAJO: ST-2022-024
ENTIDAD/EMPRESA⁽¹⁾: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.
FECHA DE INGRESO DE OBJETO DE ENSAYO: 2022-02-08 **E-MAIL⁽¹⁾:** elizabeth.yanchapaxi@kubiec.com
 serena.lopez@kubiec.com
MUESTREO/ TOMA DE MUESTRA REALIZADO POR⁽¹⁾: Carlos Llasag **ACTA No.⁽¹⁾:** No Aplica

RECUBRIMIENTO DE ZINC

FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS: 2022-02-16
NORMA DE REQUISITOS⁽¹⁾: NTE INEN 3016
MÉTODO DE ENSAYO⁽¹⁾: LE-PTE-G-20 Ref.: NTE INEN 3016/ ASTM A239-14
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO: Laboratorio de Ensayos Analíticos
CONDICIONES AMBIENTALES: **Temperatura, °C:** No Aplica **Humedad Relativa, %:** No Aplica
EQUIPOS UTILIZADOS: Picnómetro. **Código:** EI-A-38; Termómetro. **Código:** EI-A-38-T; Balanza Analítica. **Código:** EI-A-25. Cronómetro. **Código:** EI-C-01; Flexómetro. **Código:** EI-G-13
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ENSAYO⁽¹⁾: Tubería EMT 3" **MARCA⁽¹⁾:** FUJI
CÓDIGO DE OBJETO DE ENSAYO: OE-2022-024-07 **CÓDIGO DE CLIENTE⁽¹⁾:** LOTE 75668
 (M22-081/ M22-084)

Muestra ensayada para recubrimiento de ZINC en el interior de la tubería EMT

N° DE INMERSIÓN	OBSERVACIONES	REQUISITO NTE INEN 3016: 2018
1	NO presenta depósito de Cobre brillante firmemente adherido después en una inmersión de 60 s en una solución de sulfato de cobre.	NO debe presentar un depósito de cobre brillante y adherente en una inmersión de 60 s en una solución de sulfato de cobre.

OBSERVACIONES: La fotografía del Objeto de Ensayo después de la Inmersión se presenta en el Anexo I

- Los resultados de este informe se aplican al objeto de ensayo como se recibió y son exclusivos del mismo.
- Este Informe de Resultados no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio.

Realizado por:

 Firmado electrónicamente por:
**SANDRA MARIBEL
VIRACUCHA ORTIZ**

Ing. Sandra Viracucha

Autorizado por:

 Firmado electrónicamente por:
**CESAR GIOVANNY
REYES ALARCON**

Ing. César Reyes

ANEXO I

CÓDIGO DE OBJETO DE ENSAYO: OE-2022-024-07

Muestra ensayada



Muestra Patrón



OBSERVACIONES: Objeto de Ensayo después de la Inmersión

ANEXO I

CÓDIGO DE OBJETO DE ENSAYO: OE-2022-024-08

Muestra ensayada



Muestra Patrón



OBSERVACIONES: Objeto de Ensayo después de la Inmersión