



REPORTE DE ENSAYO

RP- 16914A

Página 1 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 05

FECHA DE EMISIÓN 2020-04-13

INFORMACIÓN DEL CLIENTE CONDUIT DEL ECUADOR S.A.
Elizabeth Yanchapaxi
Huayanay ñan Número: OE1-476 Intersección: AV.
PANAMERICANA SUR, kilómetro 10
Teléfono: 022691131 - 022691132
Quito – Pichincha

PAGINAS DEL REPORTE 4

FECHA DE ENSAYOS 2020-04-10

DECLARACIONES Este Reporte de Ensayo aplica solamente a los ítems sometidos a ensayos relacionados en este reporte y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

El laboratorio Qtest custodia y mantiene la trazabilidad metrológica de mediciones en el SI de unidades.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio Qtest.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del Laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en este reporte.

Reportes de ensayo sin firma no son válidos.

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó

Daniela Gómez
Analista de Laboratorio

Aprobó

Katherine Quiroz
Analista de Laboratorio





REPORTE DE ENSAYO

RP- 16914A

Página 2 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 05

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Los ítems objeto de los ensayos corresponden a los siguientes elementos, los cuales fueron recibidos el 18 de marzo de 2020:

2 Tubos metálicos, CONDUIT EMT UL, 1", lote 8134, M20: 037 y 038. Códigos 16914-05 y 16914-06.



PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Los ítems de ensayo fueron suministrados por el cliente.

DESCRIPCIÓN PARÁMETROS DE ENSAYO

1. Recubrimiento de zinc.

El ensayo fue realizado de acuerdo con la norma NTC 105 de 2008, numerales 5.3.2 y 6.2.2.





REPORTE DE ENSAYO

RP- 16914A

Página 3 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 05

EQUIPOS DE ENSAYO

Balanza analítica 261M.
Cámara de humedad y temperatura 006M.
Picnómetro 088-03M.
Termómetro de vidrio 088-04M.
Pie de rey digital 167M.
Termohigrómetro digital 294M.
Cronómetro digital 056S.
Cámara de humedad y temperatura 300M.

Los equipos cuentan con certificado de calibración vigente.

MÉTODO DE ENSAYO

NTC 105 de 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales del laboratorio bajo las cuales se efectuaron las pruebas fueron de (23 ± 3) °C de temperatura y (50 ± 15) % de humedad relativa. Se exceptúan aquellos que por su condición requieran algún acondicionamiento específico.

RESULTADOS

1. Recubrimiento de zinc.

Ítem de ensayo: 16914-06.

Los resultados de la prueba de recubrimiento de zinc se entregan en el anexo 1.





ISO/IEC 17025:2005
11-LAB-047



REPORTE DE ENSAYO

RP- 16914A

Página 4 de 4

Código: SL-F-03-01

Versión 05

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

ESTE REPORTE SE ENCUENTRA TERMINADO.



PBX: + 574 4488877
Km 17 vía las Palmas
Parque Tecnológico Manantiales
Envigado – Antioquia
www.qtest.com.co



REGISTRO DE RESULTADOS. RECUBRIMIENTO DE ZINC EN TUBERÍA METÁLICA EMT E IMC

Información de la solicitud de servicios

NUMERO RP 16914C Anexo 1
 SOLICITANTE KUBIEC Pag 1 de 1



SL-FE-24-03 Versión 01

Ensayo o Equipo	Recubrimiento de zinc		Norma	NTC 105	
Modelo	-	Marca	-	No de serie	-
Fecha	2020-04-10	Temp ambiente °C	24,5	Humedad relativa %HR	50,2

Limpeza inicial de la muestra:	Acetato de etilo.
Limpeza de la probeta después de cada inmersión:	Empleo de agua corriente con frote y secado con paño limpio.
Solución:	Sulfato de cobre.
Duración de cada inmersión:	60 s
Probeta:	150 mm, cortada longitudinalmente hasta la mitad.
Temperatura promedio de la solución al momento de realizar el ensayo °C	18,2
Gravedad específica de la solución a 18,3 °C:	1,186

Muestra	Referencia	Número de inmersión	Resultado superficie interna	Resultado superficie externa
16914-06	Tubo EMT 1"	1	Sin presencia de cobre adherido brillante.	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		2	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		3	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		4	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.

Masa de la solución (g)	62,870	Temperaturas durante inmersiones (°C)		
Masa del picnómetro vacío (g)	34,55	No. Inmersión	T. Inicial	T. final
Volumen del picnómetro (ml)	23,965	1	18,4	19,0
Densidad del agua del Laboratorio (g/ml)	0,996	2	17,4	18,0
-	-	3	18,0	18,8
-	-	4	17,8	18,4

Observaciones: Ninguna.

-
-
-

Equipos utilizados: 261M, 006M, 088-03M, 088-04M, 167M, 294M, 056S, 300M

REALIZÓ Daniela Gómez.

REVISÓ Kathe Q. J/lo

FECHA 2020-04-13